

Interval	Hole	Intersection Data - 0.20 Ni Cut Off Grade (COG)					Intersection Data – 1.00% Ni COG		
		From (m)	To (m)	Length (m)	Nickel (%)	Copper (%)	Length (m)	Nickel (%)	Copper (%)
1	C 181K	25.7	31.9	6.2	0.63	0.13	1.5	1.04	0.2
2	C 181	12.7	21.5	8.8	0.21	0.07			
3	C 181	25.7	31.9	6.2	0.61	0.03			
4	C 101	9.4	20.3	10.9	0.37	0.17			
5	C 101	26.0	35.9	9.9	0.62	0.16	1.3	1.04	0.19
6	C 101T	11.9	33.4	21.5	0.37	0.10			
7	C 141	41.5	55.4	13.9	0.65	0.22	2.5	1.14	0.31
8	C 141	58.0	63.5	5.5	0.87	0.26	3.0	1.06	0.27
9	C 102	82.6	88.9	6.3	1.11	0.23	2.7	1.94	0.28
10	C 102	101.2	107.7	6.5	0.98	0.26	2.5	1.43	0.39
	Average			9.6	0.57	0.16	2.25	1.32	0.29

Amur Minerals



Interval	Hole	Intersection Data - 0.20 Ni Cut Off Grade (COG)					Intersection Data – 1.00% Ni COG		
		From (m)	To (m)	Length (m)	Nickel (%)	Copper (%)	Length (m)	Nickel (%)	Copper (%)
1	C 197	15.10	21.20	6.10	0.46	0.14			
2	C 197	40.10	46.80	6.70	1.07	0.48	3.10	1.38	0.55
3	C 197	50.00	62.60	12.60	0.73	0.26	3.50	1.00	0.34
4	C 198	57.80	68.80	11.00	0.68	0.20	4.70	1.30	0.37
5	C 198	76.00	84.50	8.50	0.84	0.20	1.70	1.80	0.42
6	C 199	99.90	105.10	5.20	0.95	0.22	2.70	1.07	0.24
7	C 199	116.30	123.70	7.40	0.78	0.19	1.50	1.01	0.16
	Average			8.2	0.77	0.24	2.87	1.24	0.36

Amur Minerals